

BIADESIVO ANIMA OPP TRASPARENTE

BIADESIVO ANIMA OPP TRASPARENTE 35my -
SUPERTACK - KRAFT 85gsm

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	238 gsm \pm 6%	ISO 536
Spessore totale	235 μ m \pm 8 %	ISO 534

ANIMA

Anima polipropilene trasparente lucido.
Coating adesivo su entrambi i lati del carrier.

Grammatura	32 gsm \pm 2	ISO 536
Spessore	35 μ m \pm 3	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività.

Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	16,5 N/inch \pm 2	FINAT1
Shear test	4 h \pm 2	FINAT8
Quick stick	14,4 N/inch \pm 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

Rientra nella lista di accettabilità FDA 175.105 ed è conforme alle Norme BfR XIV per il contatto con alimenti.

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi / Applicazione su giocattoli"

SUPPORTO

Carta Kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm \pm 3	ISO 536
Spessore	87 μ m \pm 5	ISO 534

Soddisfa la Norma EN71 parte 3 "Migrazione di alcuni elementi / Applicazione su giocattoli"

APPLICAZIONI

Caratterizzato da anima di polipropilene trasparente a basso spessore che presenta coating adesivo su entrambi i lati.

Impiegato per svariati tipi di applicazioni quali manufatti, bricolage, libri, espositori, etc..

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto

STAMPABILITÀ

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C÷+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale.