

Temperature di plastificazione - Film in poliestere PET

Velocità di lavoro: 650 mm/min.

Spessore film (micron)	Temperatura
32	100°C
38	105°C
42	110°C
75	115°C
100	125°C
125	135°C
175	145°C
250	155°C