BIADESIVO ANIMA CARTONCINO 280gsm

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	494 gsm ± 6 %	ISO 536
Spessore totale	504 µm ± 6 %	ISO 534

ANIMA

Anima cartoncino naturale, bianco, di pura cellulosa.
Coating adesivo su entrambi i lati del carrier.

Grammatura	280 gsm ± 14	ISO 536
Spessore	300 µm ± 14	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività.
Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio..

Peel adhesion	16,5 N/inch ± 2	FINAT1
Shear test	4 h ± 2	FINAT8
Quick stick	14,4 N/inch ± 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft, bianca, monopatinata, siliconata solventless.

Grammatura	85 gsm ± 3	ISO 536
Spessore	87 µm ± 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Coating autoadesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 per il contatto con alimenti

APPLICAZIONI

Caratterizzato da anima cartoncino che presenta coating adesivo su entrambi i lati.
Impiegato per svariati tipi di applicazioni quali manufatti, bricolage, libri, espositori, ecc..
Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto

STAMPABILITÀ

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

SU RICHIESTA

Su ordinazione è possibile fornire prodotto autoadesivo certificato Forest Stewardship Council.

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale auto-adesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C÷+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore.
Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com