

Carta naturale gr. 70

Data di emissione: 11/03/2013

Revisione: 4

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	148 gsm $\pm$ 6%	ISO 536
Spessore totale	167 μ m $\pm$ 7%	ISO 534

FRONTALE

Carta naturale, bianca, che presenta superficie liscia e buon grado di opacità.

Grammatura	70 gsm $\pm$ 3	ISO 536
Spessore	87 μ m $\pm$ 3	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività. Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	16,5N/inch $\pm$ 2	FINAT1
Shear test	4 h $\pm$ 2	FINAT8
Quick stick	14,4 N/inch $\pm$ 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	58 gsm $\pm$ 3	ISO 536
Spessore	65 μ m $\pm$ 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Coating autoadesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 per il contatto con alimenti.
- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".

APPLICAZIONI

Ampia gamma di applicazioni che comprendono l'uso per uffici, stampanti e fotocopiatrici.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa.

Indicato per stampa laser, ink-jet.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 1 anno dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C÷+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore.

Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.

Carta patinata lucida gr. 80

Data di emissione: 17/11/2011

Revisione: 3

Pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	185 gsm $\pm$ 5 %	ISO 536
Spessore totale	166 μ m $\pm$ 7 %	ISO 534

FRONTALE

Carta patinata, bianca, lucida, di pura cellulosa.

Grammatura	80 gsm $\pm$ 3	ISO 536
Spessore	64 μ m $\pm$ 4	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività.

Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	16,5 N/inch $\pm$ 2	FINAT1
Shear test	4 h $\pm$ 2	FINAT8
Quick stick	14,4 N/inch $\pm$ 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm $\pm$ 3	ISO 536
Spessore	87 μ m $\pm$ 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Coating autoadesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 per il contatto con alimenti

APPLICAZIONI

Etichette di qualità utilizzabili in vari settori, per giocattoli, per il settore cosmetico e farmaceutico, pubblicità e mailing, ecc...

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa, resa eccellente con l'utilizzo di inchiostri brillanti.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

STOCCAGGIO E Uso

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C÷ +35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.

Carta patinata opaca gr. 90

Data di emissione: 06/04/2012

Revisione: 2

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	193 gsm $\pm$ 5 %	ISO 536
Spessore totale	188 μ m $\pm$ 7 %	ISO 534

FRONTALE

Carta patinata, bianca, matt, di pura cellulosa.

Grammatura	90 gsm $\pm$ 4	ISO 536
Spessore	88 μ m $\pm$ 6	ISO 534

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo permanente di uso generale, indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici come carte, vetro e acciaio.

Peel adhesion	15,7 N/inch $\pm$ 2	FINAT1
Shear test	4 h $\pm$ 2	FINAT8
Quick stick	13,7 N/inch $\pm$ 4	FINAT9
Temp. di applicazione	+5°C/+40°C	
Temp. di esercizio	-15°C/+80°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless.

Grammatura	85 gsm $\pm$ 3	ISO 536
Spessore	87 μ m $\pm$ 5	ISO 534

CONFORMITÀ

- Complesso autoadesivo: soddisfa la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Coating autoadesivo: in accordo con FDA 21 CFR 175.105 per il contatto con alimenti

APPLICAZIONI

Etichette di qualità utilizzabili in vari settori ove si desidera una finitura matt.

Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati con i principali metodi di stampa, resa eccellente con l'utilizzo di inchiostri brillanti.

Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

STOCCAGGIO E Uso

Il rendimento del materiale auto-adesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% - 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.

Carta vergata avorio gr. 80

Data di emissione: 27/2/2012

Revisione: 0

pag 1/1

DESCRIZIONE

Carta realizzata con fibre di pura cellulosa vergine ECF (Elementary Chlorine Free) e vergata con "cilindro ballerino".

Tinta avoriata, presenta ottima resistenza all'umido e trattamento antimuffa..

APPLICAZIONI

Studiata appositamente per la produzione di etichette di qualità specifiche per l'etichettatura di bottiglie di vino e liquori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grammatura	80 gsm $\pm$ 4%	ISO 536
Spessore	95 μ m $\pm$ 5%	ISO 534

STAMPABILITÀ

Stampabile in tipografia, flexo, offset, serigrafia e hot stamping; è raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

CARATTERISTICHE ECOLOGICHE

- › ISO 9706 Long Life
- › Riserva alcalina >2%
- › Completamente riciclabile e biodegradabile
- › pH neutro (estrazione a freddo)
- › Cellulosa bianchita impiegando processi ECF
- › EN71/3 Safety of Toys (migrazione di alcuni elementi)
- › 94/62/CE (assenza di metalli pesanti)

STOCCAGGIO E Uso

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 3 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- › Temperatura +5°C/+35°C
- › Umidità relativa 45% - 60%
- › Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- › Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

PET bianco lucido 50 micron

Data di emissione: 01/02/2018

Revisione: 0

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	225 gsm $\pm$ 6%	ISO 536
Spessore totale	204 μ m $\pm$ 8%	ISO 534

FRONTALE

Film di poliestere 50my, con topcoat bianco specifico per un eccellente ancoraggio dei toner nelle stampanti laser (B&W e colore) e copiatrici.

Grammatura	72 gsm $\pm$ 3	-
Spessore	51 μ m $\pm$ 3	-

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività. Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	10,9 N/inch $\pm$ 1	FINAT1
Shear test	20 h $\pm$ 5	FINAT8
Quick stick	7,6 N/inch $\pm$ 1	FINAT9
Temp. min. di applicazione	+5°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless. Alta stabilità dimensionale, particolarmente idonea per film autoadesivi.

Grammatura	135 gsm $\pm$ 8	ISO 536
Spessore	139 μ m $\pm$ 9	ISO 534

CONFORMITÀ

- Coating autoadesivo e supporto: soddisfano la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Frontale: RoHS compliant

APPLICAZIONI

Specialmente raccomandato per etichette di alta qualità. Idoneo per etichette e cartellini ove richiesta alta risoluzione per codice a barre o per altre informazioni destinate agli utilizzatori. Presenta buona stabilità dimensionale e buona resistenza all'invecchiamento.. Idoneo per applicazioni esterne. Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: specifico per stampanti laser e led-toner (a colori e B&W) e copiatrici, dopo aver verificato la compatibilità dei toner. E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa. Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

STOCCAGGIO E Uso

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 2 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.

PET bianco opaco 50 micron

Data di emissione: 20/12/2016

Revisione: 0

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	231 gsm $\pm$ 6%	ISO 536
Spessore totale	210 μ m $\pm$ 8%	ISO 534

FRONTALE

Film di poliestere bianco 50my, con topcoat matt per un eccellente ancoraggio degli inchiostri e durata della stampa.

Grammatura	78 gsm $\pm$ 4	-
Spessore	58 μ m $\pm$ 4	-

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività. Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	10,9 N/inch $\pm$ 1	FINAT1
Shear test	20 h $\pm$ 5	FINAT8
Quick stick	7,6 N/inch $\pm$ 1	FINAT9
Temp. min. di applicazione	+5°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless. Alta stabilità dimensionale, particolarmente idonea per film autoadesivi.

Grammatura	135 gsm $\pm$ 8	ISO 536
Spessore	139 μ m $\pm$ 9	ISO 534

CONFORMITÀ

- Coating autoadesivo e supporto: soddisfano la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Frontale: RoHS compliant

APPLICAZIONI

Specialmente raccomandato per etichette di alta qualità. Idoneo per etichette e cartellini ove richiesta alta risoluzione per codice a barre o per altre informazioni destinate agli utilizzatori. Presenta buona stabilità dimensionale e buona resistenza all'invecchiamento.. Idoneo per applicazioni esterne. Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: buoni risultati si ottengono con tutti i tradizionali metodi di stampa. Idoneo per stampa laser, thermal transfert e Xeikon™ dopo aver verificato la compatibilità degli inchiostri. E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa. Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

STOCCAGGIO E USO

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 2 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.

PET trasparente lucido 50 micron

Data di emissione: 20/03/2018

Revisione: 0

pag 1/1

CARATTERISTICHE GENERALI

Grammatura totale	225 gsm $\pm$ 6%	ISO 536
Spessore totale	204 μ m $\pm$ 8%	ISO 534

FRONTALE

Film di poliestere trasparente 50my, con topcoat specifico per un eccellente ancoraggio dei toner nelle stampanti laser (B&W e colore) e copiatrici.

Grammatura	72 gsm $\pm$ 3	-
Spessore	51 μ m $\pm$ 3	-

ADESIVO

Adesivo acrilico in emulsione acquosa di tipo supertack ad elevata adesività. Indicato per applicazioni su diverse tipologie di superfici, come carte, cartoni, vetro e acciaio.

Peel adhesion	10,9 N/inch $\pm$ 1	FINAT1
Shear test	20 h $\pm$ 5	FINAT8
Quick stick	7,6 N/inch $\pm$ 1	FINAT9
Temp. min. di applicazione	+5°C	
Temp. di esercizio	-20°C/+90°C	

SUPPORTO

Carta clay coated kraft bianca monopatinata, siliconatura solventless. Alta stabilità dimensionale, particolarmente idonea per film autoadesivi.

Grammatura	135 gsm $\pm$ 8	ISO 536
Spessore	139 μ m $\pm$ 9	ISO 534

CONFORMITÀ

- Coating autoadesivo e supporto: soddisfano la Norma EN71-3:2013 "Sicurezza dei giocattoli / Migrazione di alcuni elementi".
- Frontale: RoHS compliant

APPLICAZIONI

Specialmente raccomandato per etichette di alta qualità. Idoneo per etichette e cartellini ove richiesta alta risoluzione per codice a barre o per altre informazioni destinate agli utilizzatori. Presenta buona stabilità dimensionale e buona resistenza all'invecchiamento.. Idoneo per applicazioni esterne. Si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto.

STAMPABILITÀ

Frontale: specifico per stampanti laser e led-toner (a colori e B&W) e copiatrici, dopo aver verificato la compatibilità dei toner. E' sempre raccomandabile contattare il Vostro fornitore di inchiostri per assicurarsi la miglior resa di stampa. Supporto: buoni risultati con i principali metodi di stampa, anche a più colori

STOCCAGGIO E Uso

Il rendimento del materiale autoadesivo è garantito 2 anni dalla data di consegna e deve essere conservato rispettando le seguenti indicazioni:

- Temperatura +5°C/+35°C
- Umidità relativa 45% ÷ 60%
- Non esporre a luce diretta, a fonti di calore, alla pioggia
- Conservare il materiale in fogli stesi, in bobine impilate e nel packaging originale

Condizionare il materiale alla temperatura di utilizzo per almeno 24 ore. Rimuovere l'imballo originale appena prima dell'uso.