BIANCO LUCIDO MONOMERICO

Frontale

Film vinilico monomerico bianco lucido.

Tipo	Vinile monomerico	
Colore e Finitura	Bianco lucido	
Peso	134 g/m² ±10%	ISO-536
Spessore	100 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP).

Sigla	AP permanente
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-30°C/+120°C
Coesione	Media
Tack	Medio N/inch²
Adesione Finale	Alta N/inch

Supporto

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	135 g/m² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	145 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) e decorazione dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

Metodi di stampa

La serie fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV, solvent e eco-solvent.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi

CONDIZIONI di STOCCAGGIO:

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

BIANCO OPACO MONOMERICO

Frontale

Film vinilico monomerico bianco opaco.

Tipo	Vinile monomerico	
Colore e Finitura	Bianco opaco	
Peso	134 g/m² ±10%	ISO-536
Spessore	100 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP).

Sigla	AP permanente
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-30°C/+120°C
Coesione	Media
Tack	Medio N/inch²
Adesione Finale	Alta N/inch

Supporto

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	135 g/m² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	145 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (vetrofanie, poster e cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) e decorazione dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

Metodi di stampa

La serie fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV, solvent e eco-solvent.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi

CONDIZIONI di STOCCAGGIO:

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

BIANCO LUCIDO MONOMERICO - RETRO GRIGIO

Frontale

Film vinilico monomerico bianco lucido.

Tipo	Vinile monomerico	
Colore e Finitura	Bianco lucido	
Peso	134 g/m² ±10%	ISO-536
Spessore	100 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente con pigmento grigio ad alta coesione. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).

Sigla	AP permanente grigio
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-30°C/+120°C
Coesione	Alta
Tack	Medio N/inch²
Adesione Finale	Alta N/inch

Supporto

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	135 g/m² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	145 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Per applicazioni promozionali e pubblicitarie (poster e cartellonistica per interni ed esterni e pubblicità sui punti vendita) e decorazione dei veicoli (superfici piane come autobus, tram e taxi).

Metodi di stampa

La serie fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV, solvent e eco-solvent.
E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi

CONDIZIONI di STOCCAGGIO:

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

BIANCO LUCIDO MONOMERICO SPEEDTACK

Face Material

Gloss white monomeric vinyl film.

Type	Monomeric vinyl	
Colour and Finish	Gloss white	
Weight	134 g/m² ±10%	ISO-536
Thickness	100 µ ±10%	ISO 534-80

Adhesive

Acrylic permanent adhesive with grey pigmentation featuring very high cohesion. Designed for a wide variety of substrates such as glass, Unsuitable for apolar surfaces (like PE and PP).

Reference	AP permanent GREY
Type	Acrylic permanent
Min. Appl. Temp.	+10°C
Service Temp.	-30°C/+120°C
Shear	Medium
Tack	Medium N/inch²
Final Adhesion	High N/inch

Liner

Type	Embossed PE coated kraft paper - Airflow texture	
Colour and Finish	White	
Weight	135 g/m² ±10%	PP-032 - ISO 536
Thickness	150 µ ±10%	ISO 534
Transparency	n.a. %	DIN 53 147-64

Applications

For advertising and promotional applications(outdoor and indoor posters,billboards and signs)and for vehicle applications (flat sided including buses tram and taxis).

Printing Methods

The series of ink-jet print media gives excellent print results with UV, solvent and eco-solvent ink-jet printing. Testing for suitability between media, printers and inks is always recommended prior to use.

Shelf life

24 months

STORAGE CONDITIONS:

- This material must be stored at a temperature of 22°C ± 2°C and 50 ± 5% of Relative Humidity.
- Storage area must be dry and clean.
- Keep the material in the original packaging when not used in order to protect it from dust and contamination.
- Do not expose to direct sunlight or heat sources.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

TRASPARENTE LUCIDO MONOMERICO

Frontale

Vinile monomerico trasparente lucido.

Tipo	Vinile monomerico	
Colore e Finitura	Trasparente lucido	
Peso	130 g/m² ±10%	ISO-536
Spessore	100 µ ±10%	ISO 534-80

Adesivo

Adesivo acrilico permanente ad alta trasparenza e coesione. Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC. Non raccomandato su superfici apolari (es. PE e PP).

Sigla	AP permanente
Tipo	Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.	+10°C
Temp. di Esercizio	-30°C/+120°C
Coesione	Media
Tack	Medio N/inch²
Adesione Finale	Alta N/inch

Supporto

Tipo	Kraft monopatinata	
Colore e Finitura	Bianca	
Peso	135 g/m² ±10%	PP-032 - ISO 536
Spessore	145 µ ±10%	ISO 534
Trasparenza	n.a. %	DIN 53 147-64

Applicazioni

Per applicazioni promozionali e pubblicitarie(vetrofanie).

Metodi di stampa

La serie fornisce ottimi risultati di stampa con stampanti ink-jet UV, solvent e eco-solvent. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo. E' raccomandato effettuare test di stampa prima dell'utilizzo.

Durata

24 mesi

CONDIZIONI di STOCCAGGIO:

- Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
- L'area deve essere asciutta e pulita.
- Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
- Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

BIANCO LUCIDO MONOMERICO TAC-STAC

Materiale	Film PVC Monomerico
Altezza (m)	1.07 1.40
Lunghezza (m)	30.00
Spessore (micron)	150.00
Colore	Clear Transparent
Bi-facciale	No
Backlit	Si
Light stop	No
Reach	Si
Rohs	Si
High stability	Si
Autoestinguente	No
Stampabilità	ECO-SOLVENT UV CURABLE
Collocazione	Indoor Outdoor

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

TRASPARENTE LUCIDO MONOMERICO TAC-STAC

Materiale	Film PVC Monomerico
Altezza (m)	1.07
Lunghezza (m)	30.00
Spessore (micron)	150.00
Colore	White
Bi-facciale	No
Backlit	No
Light stop	No
Water resistant	No
Reach	Si
Rohs	Si
High stability	Si
Autoestinguente	No
Stampabilità	ECO-SOLVENT UV CURABLE
Finitura	Gloss
Collocazione	Indoor Outdoor

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

PO-SAND VINILE EFFETTO SABBIATO

Materiale	SAV - Film PVC Monomerico
Altezza (m)	1.06 1.27
Lunghezza (m)	50.00
Spessore (micron)	100.00
Colore	Translucent
Adesivo	Si
Bi-facciale	No
Backlit	No
Light stop	No
Reach	Si
Rohs	Si
EN71	No
Autoestinguente	No
Stampabilità	ECO-SOLVENT LATEX UV CURABLE
Finitura	Matt
Collocazione	Indoor Outdoor

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

MO-FOR-180 ONE WAY

Materiale	Film PVC Monomerico
Altezza (m)	1.06 1.37 1.52
Lunghezza (m)	30.00 50.00
Spessore (micron)	180.00
Peso (gsm)	245.00
Colore	Ice-White/Black
Adesivo	Si
Bi-facciale	No
Backlit	No
Light stop	No
Reach	Si
Rohs	Si
EN71	No
Autoestinguente	No
Stampabilità	ECO-SOLVENT LATEX SOLVENT UV CURABLE
Finitura	Matt
Collocazione	Indoor Outdoor

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

VINILI DA INTAGLIO

DESCRIZIONE

Creazione di numeri, lettere, simboli o loghi monocolore (decorazione automezzi, vetrofanie).
Spessore 100 micron.
Film vinilico monomerico.
Durata all'esterno da 3 a 5 anni.
Adesivo in acrilico base solvente, resistente all'acqua. Applicabile con metodo a secco o bagnato. Finitura sua lucida che opaca.
Stampabile in serigrafia a solvente e UV, offset UV.

SPECIFICHE

Frontale:
Vinile morbido bianco lucido.
Tipo: Vinile morbido
Colore e Finitura: Bianco lucido
Peso: 110 g/m² ±10% ISO-536
Spessore: 80 µ ±10% ISO 534-80

Adesivo:
Adesivo acrilico permanente a buona trasparenza.
Ottima adesione su un'ampia gamma di superfici, incluse quelle apolari (es. PP e PE) e su superfici leggermente ruvide.
Sigla: AP902
Tipo: Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.: +5°C
Temp. di Esercizio: -20°C/+100°C
Coesione: Media
Tack: 11 N/25mm FINAT FTM9
Adesione Finale: 10 N/25mm FINAT FTM2
Questo adesivo è conforme alla FDA 175.105.

Supporto:
Tipo: Kraft monopatinata
Colore e Finitura: Bianca
Peso: 135 g/m² ±10% ISO 536
Spessore: 145 µ ±10% ISO 534
Trasparenza: n.a. % DIN 53 147-64

AVVERTENZE

Durata 24 mesi, riferito solo al materiale consegnato senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di stoccaggio:
· Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
· L'area deve essere asciutta e pulita.
· Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
· Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 0424 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

VINILE FLUORESCENTE

DESCRIZIONE

Effetti luce colorata riflessa, es. discoteche, segnaletiche di ingombro grandi automezzi. Colori che attirano l'attenzione per applicazioni di breve
durata, come cartellonistica di sicurezza all'esterno,
applicazioni promozionali e che richiedano un'alta visibilità, come slogan e prezzi. NB: il riflettente è un altro materiale. Spessore 100 micron.
Film vinilico fluorescente.
Durata all'esterno 6 mesi.
Adesivo in acrilico base solvente con pigmento bianco, resistente all'acqua. Applicabile con metodo a secco o bagnato. Carta di supporto da 140gr.
Non stampabile.

SPECIFICHE

Frontale:
Materiale per plotter da intaglio.
Vinile fluorescente.
Liner specificatamente studiata per taglio convenzionale e computerizzato.
Tipo: Vinile fluorescente
Colore e Finitura: 5 colori disponibili
Peso: 125 g/m² ±10% ISO-536
Spessore: 100 µ ±10% ISO 534-80

Adesivo:
Acrilico permanente con pigmenti bianchi a media coesione.
L'eccellente resistenza all'acqua permette l'applicazione a umido del materiale.
Sigla: ASP27 white
Tipo: Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.: +10°C
Temp. di Esercizio: -20°C/+120°C
Coesione: Alta
Tack: Alto N/inch²
Adesione Finale: Media N/inch

Supporto:
Tipo: Kraft monopatinata
Colore e Finitura: Bianca
Peso: 140 g/m² ±10% ISO 536
Spessore: 150 µ ±10% ISO 534
Trasparenza: n.a. % DIN 53 147

AVVERTENZE

Durata 36 mesi, riferito solo al materiale consegnato senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di stoccaggio:
· Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
· L'area deve essere asciutta e pulita.
· Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
· Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 0424 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

VINILE FOTOLUMINESCENTE

DESCRIZIONE

Esaltazione piccoli dettagli (lancette orologi).
NB: il riflettente è un altro materiale.
Materiale specifico per abbigliamento dai contorni segnaletica di soccorso. Deve assorbire la luce solare per rilasciarla al buio.
Il materiale può essere utilizzato per decorazione di muri e per scritte di sicurezza fotoluminescenti.
Stampabile con serigrafia UV e solvente e offset UV.

SPECIFICHE

Frontale:
Vinile morbido fotoluminescente.
Luminescenza DIN 67510-1: Dopo 10 Min/60 Min -Unità mcd-m2 - Valore:7/07.
Tipo Vinile: morbido
Colore e Finitura: Bianco lucido
Peso: 608 g/m² ±10% ISO-536
Spessore: 450 µ ±10% ISO 534-80

Adesivo:
Adesivo acrilico permanente con resistenza all'acqua, al vapore e alle alte temperature.
Sigla: AP905
Tipo: Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.: +10°C
Temp. di Esercizio: -40°C/+120°C
Coesione: Molto alta
Tack: 15 N/25mm FINAT FTM9
Adesione Finale: 12 N/25mm FINAT FTM2
Questo adesivo è conforme alla FDA 175.105.

Supporto:
Tipo: Kraft bipolitenata monosiliconata
Colore e Finitura: Bianca
Peso: 144 g/m² ±10% ISO 536
Spessore: 155 µ ±10% ISO 534
Trasparenza: n.a. % DIN 53 147-64

AVVERTENZE

Durata 36 mesi, riferito solo al materiale consegnato senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di stoccaggio:
· Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
· L'area deve essere asciutta e pulita.
· Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
· Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 0424 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

VINILE A SPECCHIO ARGENTO/ORO

DESCRIZIONE

Effetto specchiato/cromatura (profili di autovetture). Attenzione alla luce diretta, poco conformabile.
Per grafiche su vetrine di alta classe, pellicole di poliestere metallizzato.
Migliorano grafiche su tabelloni proporzionali, display e stand espositivi.
Stampabile in serigrafia UV e solvente e offset UV.

SPECIFICHE

Frontale:
Vinile rigido metallizzato argento lucido.
Tipo: Vinile rigido
Colore e Finitura: Argento/Oro lucido
Peso: 105 g/m² ±10% ISO-536
Spessore: 80 µ ±10% ISO 534-80

Adesivo:
Adesivo base solvente acrilico permanente con ottima coesione e buona resistenza all'acqua.
Per applicazioni su un'ampia gamma di superfici come il vetro, ABS, PS, PVC escluse quelle apolari (es. PP e PE).
Sigla: ASP26 permanente
Tipo: Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.: +10°C
Temp. di Esercizio: -20°C/+130°C
Coesione: Alta
Tack: Medio N/inch²
Adesione Finale: Alta N/inch

Supporto:
Tipo: Carta monopatinata
Colore e Finitura: Bianca
Peso: 120 g/m² ±10% ISO 536
Spessore: 108 µ ±10% ISO 534
Trasparenza: n.a. % DIN 53 147-64

AVVERTENZE

Durata 36 mesi, riferito solo al materiale consegnato senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di stoccaggio:
· Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
· L'area deve essere asciutta e pulita.
· Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
· Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 0424 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

VINILE TRASLUCENTE

DESCRIZIONE

Creazione filtri colorati adesivi applicabili su vetri o materiali trasparenti (numeri, lettere, simboli o loghi monocolore). Spessore 90 micron. Film vinilico polimerico.
Durata all'esterno da 5 a 7 anni.
Adesivo in acrilico base solvente, resistente all'acqua.Applicabile con metodo a secco o bagnato. Carta di supporto da 140gr.
Utilizzato nel mondo del "sign", di norma i vetrinisti utilizzano un vinile trasparente colorato mentre la soluzione ideale è un vinile di tipo traslucente, che produce l'effetto di una luce colorata diffusa.
Non stampabile.

SPECIFICHE

Frontale:
Materiale per plotter da intaglio.
Vinile polimerico traslucente con finitura matt.
Liner specificatamente studiato per taglio convenzionale e computerizzato.
Tipo: Vinile polimerico traslucente
Colore e Finitura: 21 colori disponibili
Peso: 106 g/m² ±10% ISO-536
Spessore: 90 µ ±10% ISO 534-80

Adesivo:
Acrilico permanente a base solvente ad alta coesione e buona resistenza all'acqua.
Sigla: ASP26 permanente
Tipo: Permanente acrilico
Temp. Min. di Appl.: +10°C
Temp. di Esercizio: -20°C/+130°C
Coesione: Alta
Tack: Medio N/inch²
Adesione Finale: Alta N/inch

Supporto:
Tipo: Carta monopatinata
Colore e Finitura: Bianca
Peso : 120 g/m² ±10% ISO 536
Spessore: 108 µ ±10% ISO 534
Trasparenza: n.a. % DIN 53 147-64

AVVERTENZE

Durata 60 mesi, riferito solo al materiale consegnato senza che abbia subito ulteriori trasformazioni, secondo le seguenti condizioni di stoccaggio:
· Conservare il materiale a una temperature di 22°C ± 2°C con umidità relativa del 50% ± 5%.
· L'area deve essere asciutta e pulita.
· Conservare il materiale nella confezione originale se non utilizzato al fine di proteggerlo.
· Non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 0424 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

tosingraf®

Application Tape - Carta Opaca

Categoria prodotto	Application Tape per vinile da intaglio
Descrizione	Application tape in carta media adesività
Altezze standard	1000 / 1220 mm
Lunghezze standard	100 m

DATI TECNICI

Caratteristiche	Unità di misura	Valore Nominale	Tolleranza	Norme Internazionali	Interna
Spessore carta	mm	0,08	+/- 10%	ASTM D374	6
Spessore totale	gr/mq	0,10	+/- 6	ASTM D646	12
Grammatura	mm	84	+/- 10%	ASTM D374	6
Adesione su acciaio	N / cm	2,40	+/- 10	AFERA 4001	25
Stabilità dimensionale		Buona			
Distacco		Buona			
Temperatura di applicazione	C° F°	+10 / +40 +50 / +104			
Temperatura di esercizio	C° F°	-20 / +80 -4 / +176			

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. Sono ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze pratiche; non costituiscono tuttavia garanzia. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com

Application Tape - PVC Trasparente

Categoria prodotto	Application Tape per vinile da intaglio
Descrizione	Application tape in PE COESTRUSO TRASPARENTE stabilizzato. Per la sua adesività è indicato per grafiche di medie e grandi dimensioni. Viene inoltre impiegato come protettivo su manufatti nelle varie fasi della lavorazione industriale. Applicato, e mantenuto in condizioni idonee, mantiene inalterate le sue caratteristiche per un periodo non superiore ai 6 mesi. Non adatto su giocattoli per bambini sotto i 36 mesi.
Altezze standard	1000 / 1220 mm
Lunghezze standard	100 m

Caratteristiche	Unità di misura	Valore Nominale	Tolleranza	Norme Internazionali
Spessore supporto in PEHDPE/LDPE	mm	0,100	+/- 5%	ASTM D374
Spessore totale	gr/mq	0,108	+/- 5%	AFERA D374
Adesione su acciaio	g/25mm	225	+/- 10%	AFERA 4001
Resistenza allo strappo	N/mm2	Long. >30 Trasv. <23		ASTM D638
Allungamento a rottura	%	350	Min	ASTM D638
Adesione su supporto	g/25mm	1000	+/-10	AFERA 4001
Distacco		Buono		
Temperatura di applicazione	C° F°	+10 / +40 +50 / +104		
Temperatura di esercizio	C° F°	-20 / +80 -4 / +176		

Conservato negli imballi originali ad una temperatura di 21°C e al 50% di umidità relativa, il prodotto ha una durata di 12 mesi. Prima dell'applicazione pulire bene le superfici da ogni traccia di polvere, oli e grassi. I dati sopra riportati rappresentano i valori medi ricavati da prove eseguite su campioni prelevati dalla produzione. Sono ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze pratiche; non costituiscono tuttavia garanzia. A causa delle innumerevoli condizioni di esercizio, raccomandiamo che l'utilizzatore verifichi l'idoneità del prodotto specifico per ogni applicazione, assumendosi le responsabilità derivanti da un uso improprio.

TOSINGRAF SRL
Via Istria, 23
36027 – Rosà – ITALY

T: +39 0424 898312 / 898438
F: +39 0424 539134
@: info@tosingraf.com